

MULTIS EP 1



Graisse



Graisse multiusage lithium/calcium. Propriétés extrême-pression.

APPLICATIONS

Graisses multiusages EP
Lubrification générale

Recommandation

- **MULTIS EP1** est une graisse multiusages spécialement formulée pour la lubrification de roulements à aiguilles, à rouleaux, de paliers lisses, de roulements de roues, de joints standards, de châssis et d'équipements soumis à des chocs, des vibrations.
- Applications possibles dans les transports, l'agriculture, le TP, les véhicules tout terrain, avec présence ou non d'eau.
- **MULTIS EP1** est également appropriée à toute application individuelle où une graisse extrême-pression de grade NLGI 1 est exigée.
- Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières ou d'autres polluants.

SPECIFICATIONS

- ISO 6743-9: L-XBCEB 1
- DIN 51 502: KP1K - 30

AVANTAGES

Tenue en service du film lubrifiant,
Stabilité mécanique,
Miscibilité,
Stabilité thermique,

Aucune substance nocive

- Le caractère multiusages de **MULTIS EP1** couvre une large gamme d'application et permet de rationaliser les stocks et simplifier les opérations de maintenance, en remplaçant de nombreuses graisses.
- Très bonne tenue du film lubrifiant en service qui permet de réduire les coûts de maintenance et les temps d'arrêt.
- Miscible avec la plupart des graisses à savons conventionnels.
- Très bonne stabilité mécanique évitant toute éjection, et perte de consistance en service.
- Excellent pouvoir adhésif sur les métaux.
- Bonne stabilité thermique, très bonne résistance aux variations de température.
- **MULTIS EP1** ne contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou pour l'environnement.

CARACTERISTIQUES TYPES	METHODES	UNITS	MULTIS EP1
Epaississant		-	Lithium/ Calcium
Grade NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
Couleur	Visual	-	Marron clair
Apparence	Visual	-	Lisse
Plage d'utilisation de température		°C	- 30 to 120
Pénétration à 25 °C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	310 - 340
Essai 4 billes soudure	DIN 51 350-4	daN	260 - 280
Performance anti-rouille SKF-EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	cotation	0 - 0
Point de goutte	IP 396/NFT 60 102 C	°C	> 190
Viscosité cinématique de la base à 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités

01-06-2006 (annule et remplace version du 13-02-2004)

MULTIS EP 1

1/1



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.

Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible sur www.quick-fds.com et auprès de votre conseiller commercial.